

## ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ГРУНТОВКОЙ

# Covering Primer

## КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальная акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Без резкого запаха.

Предназначена для грунтования поверхностей в помещениях любого типа. Идеально укрывает и тонирует поверхность. Колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Скрывает пятна и загрязнения. Благодаря функциональным добавкам обеспечивает выравнивание поверхности, отсутствие растрескивания и разбрызгивания. Защищает поверхность от грибка и плесени, улучшает адгезию, сокращает расход финишного материала, увеличивает срок службы покрытия. Рекомендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Swiss Lake.

<b>Тип</b>	Универсальная акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью
<b>Область применения</b>	Для внутренних и наружных работ, предназначена для предварительной подготовки поверхности к окрашиванию
<b>Плотность краски</b>	1,3 кг/л
<b>Расход на 1 слой</b>	6-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
<b>Температура при нанесении</b>	От +5 °С
<b>Влажность при нанесении</b>	Не выше 80 %
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Рекомендованное количество слоев</b>	1-2
<b>Время высыхания</b>	1 час при температуре (20±2) °С и влажности (65±5) %
<b>Нанесение второго слоя</b>	Минимум через 1,5 часа
<b>Объем тары</b>	2,7 л

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для предварительной обработки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, гипсовых строительных материалов, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Также применяется при наружных отделочных работах для обработки бетонных оснований, цементных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не применяется по слабо держащимся покрытиям!



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир и другие загрязнения.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
<b>Ранее окрашенная поверхность</b>	Необходимо снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить при помощи щётки. Известковую краску или меловую побелку удалить. Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Все дефекты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей назначению. После высыхания поверхность отшлифовать, очистить от пыли. Глянцевые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.
<b>Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности</b>	Перед нанесением грунтовки недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности должны окончательно высохнуть в течение 20-30 дней. Все дефекты (трещины и неровности) должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
<b>Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты</b>	Необходимо зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков необходимо прикрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места крепления ленты.
<b>Деревянные поверхности</b>	Необходимо очистить поверхность от пыли. Снять скребком смолу, выделяющуюся из сучков. Обработать сучки специальным лаком или грунтом, соответствующим назначению. Дефекты должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать и очистить от пыли.

Грунтование обязательно перед нанесением краски на деревянные, пористые поверхности и поверхности, зашпатлеванные сухими строительными смесями.

## НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

При покраске помещения температура воздуха в нем должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C. Рекомендуемая влажность воздуха 60–70% (максимально допустимая – 80%).

Чтобы не испачкать грунтовкой фрагменты интерьера (дверные проёмы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.

Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность. При необходимости разбавить грунтовку для первого слоя водой не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении безвоздушным распылением. Разбавление обязательно при помощи безвоздушного распыления.

В процессе окрашивания иногда наблюдается эффект образования микропены (микропузыриение) на поверхности. Данное явление является допустимым в процессе нанесения покрытия. После раскатывания и высыхания материала, благодаря комплексу специальных добавок, поверхность приобретает однородный вид.

## КОЛЕРОВКА

Колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Без колеровки возможно использование для тонировки поверхности в белый цвет.

**Нанесение кистью:** рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам размера. Перед началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи сухой ткани.

Не погружать кисть слишком глубоко в емкость с разведенной грунтовкой. Не набирать на кисть слишком много грунтовки во избежание образования потеков на поверхности.

**Нанесение валиком:** для гладких поверхностей и потолка рекомендуем использовать валик с коротким ворсом 0,8 – 0,95 см, для негладких поверхностей – валик с длинным ворсом 1,5 см для того, чтобы неровности были равномерно покрашены. Используя валик и кювету, необходимо наносить грунтовку на поверхность способом раскатывания.

**Распыление грунтовки:** для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать безвоздушный распылитель с диаметром сопла 0,014 – 0,021" дюйма, при давлении 150–180 бар.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По завершении покрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Остатки грунтовки необходимо хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности грунтовки в невскрытой банке при соблюдении описанных выше условий – 3 года.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Перед началом малярных работ необходимо ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой.

Грунтовка на акриловой основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Распыленную грунтовку не следует вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с красками и растворителями.